

**Приложение К
(обязательное)**

Трубы из цветных металлов и сплавов

Таблица К.1

Марка материала	Технические требования	Допустимые параметры эксплуатации		Вид испытания и дополнительное требование	Номер примечания к данной таблице
		Температура стенки, °С	Давление среды, МПа, не более		
Л68, Л070-1, ЛОМш 70-1-0,05, ЛАМш 77-2-0,05 по ГОСТ 15527	ГОСТ 21646	От минус 196 до 250	Не ограничено	ГОСТ 21646	1, 2
Л63, Л68, ЛС59-1, ЛЖМц 59-1-1 по ГОСТ 15527	ГОСТ 494	От минус 253 до 250		ГОСТ 494	1, 2, 3
МНЖ 5-1 по ГОСТ 492	ГОСТ 17217	От минус 196 до 200		ГОСТ 17217	1
МНЖМц 30-1-1 по ГОСТ 492	ГОСТ 10092	От 0 до 250		ГОСТ 10092	
АДО, АД1, АМц по ГОСТ 4784	ГОСТ 18475	От минус 270 до 150	ГОСТ 18475		
АМг2, АМг3, АМг5 по ГОСТ 4784	ГОСТ 18482		6	ГОСТ 18482	
<p>Примечания</p> <p>1 Трубы необходимо поставлять в мягком состоянии.</p> <p>2 По требованию потребителя тянутые и холоднокатанные трубы с толщиной не более 3 мм подвергают испытанию на сплющивание.</p> <p>3 По соглашению сторон трубы марок Л63, Л68 изготавливают с повышенной пластичностью.</p>					